

**CUCITURE, GIUNTURE, ASSEMBLAGGI**

<i>Prova</i>	<i>Norma</i>	<i>U.M.</i>	<i>Classi ammesse</i>		<i>Note</i>
			<i>Uso limitato</i>	<i>Riutilizzabili</i>	
Resistenza alla penetrazione di liquidi (B.3.4.1)					Nessuna richiesta – Solo per indumento completo
Resistenza alla permeazione di liquidi (B.3.4.2)	EN 369 o EN 374-3	minuti	vedi nota	vedi nota	6 Clas 1>10; 2>30; 3>60; 4>120; 5>240, 6>480 deve essere indicato il tempo ottenuto
Resistenza delle cuciture (B.3.5)	EN ISO 13935-2 App A.2	N	5 (punto 4.2)	5 (punto 4.2)	6 Clas 1>30; 2>50; 3>75; 4>125; 5>300, 6>500
Resistenza giuntura e assemblaggi	punto 6.5 EN 943.1	N	100 (punto 4.3)	100 (punto 4.3)	per parti staccabili (es. guanto/manicaq)