

COUTURES (Type 6 et type PB[6])

<i>Point Norme/Essai</i>	<i>Norme</i>	<i>U.M.</i>	<i>Notes</i>
4.2.1 - Résistance à la pénétration de liquides	-	-	Doit résister au passage - appliquer spray test vêtement complet
4.2.2 - Résistance des coutures (*)	EN-ISO 13395-2 et EN 14325	N	6 Classes 1 >30; 2 >50; 3 >75; 4 >125; 5 >300; 6 >500

(*) Point 5.5 di EN 14325 Il doit rentrer **au moins dans la classe 1**