

NÄHTE, VERBINDUNGEN, VERBÜNDE

Vorbereitung (Punkt 4.2.2): 5 Waschzyklen (**wenn Waschen vorgesehen**)

Konditionierung (Punkt 4.2.3): 24 Stunden bei (20 ± 2) °C und (65 ± 5) %rLF – Die Prüfung innerhalb von 5 Minuten ab Entnahme des Prüflings beginnen

<i>Normpunkt/Prüfung</i>	<i>Norma</i>	<i>ME</i>	<i>Anmerkungen</i>
4.2.1 – Allgemeines	-	-	Nähte undurchlässig – Dichtigkeit nicht geringer als beim Material
4.2.4.1 - Penetrationsfestigkeit gegen Flüssigkeiten	Verfahren in Vorbereitung	-	
4.2.4.2 - Permeationsfestigkeit gegen Flüssigkeiten	nach Punkt 4.9	-	Der Punkt existiert nicht in der Norm
4.2.5 - Festigkeit der Nähte	A2 ISO 5082	N	6 Klassen 1 >30; 2 >50; 3 >75; 4 >125; 5 >300; 6 >500